主成分	エポキシ・メラミン樹脂
不揮発分	28.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	38±6 秒
焼付及び乾燥条件	100℃~150℃×10 秒
<u>塗布量</u>	1.0~3.0g/m²
希釈溶剤	No.8800溶剤 (芳香族系、ケトン系、グリコール系)
<u>塗装材質</u>	アルミ箔、PETフィルム
消防法	危険物第4類第1石油類
主用途	アルミ箔、PETフィルム用コート剤 食品包材用、ラミネート用AC剤 耐酸レジストインキ 等
特徴	内分泌撹乱物質(環境ホルモン)として問題視されているビスフェノールAを含まず、乾燥時あるいは乾燥後の塗膜から放散するホルマリン濃度が非常に低い塗料です。 塗膜は非常に柔軟で、成型加工性、耐熱水性(耐レトルト性)、後印刷性に優れています。

