

タナカボンド 2600A・2600B

METAL DECORATING INK

	タナカボンド 2600A	タナカボンド 2600B
主成分	ポリエステルポリオール	ポリイソシアネート
不揮発分	40±1%	34±1%
配合比	1 : 1	
焼付条件	100～150℃×3 分以上	
塗装材質	ペール缶用補修剤 缶シーム熔接部内外面	
シンナー	タナカボンド 2600 シンナー（芳香族系、エステル系）	
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類	
特徴	ポリウレタン系耐水性を特徴とする。 可使用時間 10 時間 タックフリー 15～20 分	



TOYAX ケミカル株式会社