

SK-9100 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : ウレタン樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : 合成皮革・ウレタンレザー・合成繊維 製品等
- 特徴 : 印刷適性・密着性・耐摩擦性・耐溶剤性に優れ光沢、柔軟性に富んだ溶剤型インキです。強固な被膜が得られます。
耐水性、耐候性にも優れています。
- 使用方法 : 一液型として使用できますが、SK-9100 硬化剤を5～10%添加することで物性が向上します。
硬化剤配合後のポットライフは約6時間です。(室温20℃)
- 希釈溶剤 : SK-9100 溶剤
(1)標準溶剤
(2)速乾性溶剤
(3)遅乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 約60分(室温20℃)
強制乾燥 100℃ × 3～5分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 150～250メッシュ推奨
- 注意 : 硬化剤配合後は若干伸縮性が劣ります。
インキの性質として気温の下がる冬季にはインキが寒天状に固まる事があります。粘度が高い場合は湯煎又は攪拌により粘度調整後、ご使用下さい。
記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAX ケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野 1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>