

AGグロス シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : アクリル樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂・ABS・AS樹脂等製品
発泡スチロール製品 等
- 特徴 : 印刷適性・耐候性・光沢性に優れています。
- 希釈溶剤 : AGグロス
(1)標準溶剤
(2)速乾性溶剤
(3)遅乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 約60分(室温20℃)
強制乾燥 80℃×5分～10分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 200～300メッシュ推奨
- 注意 : 記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として
御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取
り扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く
御使用下さい。