

# アストロEX シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : エポキシ・メラミン樹脂
- タイプ : 加熱架橋型
- 用途 : 陶器、各種金属及びその塗装品、A B S、A S樹脂等  
各種プラスチック製品、カーボンファイバー等、スポーツ用品全般
- 特徴 : 作業適正の向上  
アストロシリーズよりハイメッシュ印刷が可能です。  
ハイメッシュ連続印刷で色相変化が見られない通し枚数は、  
アストロインキ 約 10 枚、アストロEXインキ 約 200 枚です。  
細かい印刷には適切です。
- 使用方法 : 別添の転写システムを御参照下さい。直接印刷も適応できます。
- 希釀剤 : アストロ 粘度調整  
(1)標準溶剤 アストロEXコンパウンド  
(2)遅乾性溶剤  
(3)速乾性溶剤
- 乾燥条件 : 120～180°C × 10分～30分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 250～350メッシュ推奨
- 印刷被膜性能表（陶器、処理鋼板、アルミ板）に尽いては、アストロインキ  
シリーズを御参照下さい。
- 注意 : 低温硬化の場合は接着剤としてアストロG又は、AX-109を御  
使用下さい。レベリング性、消泡性の向上を求められる場合は  
各添加剤を用意しております。  
御使用時には材質表面の水分、油分等の不純物を除去して下さ  
い。御使用前には御社にて確認試験を行って下さい。  
又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : アストロインキの高温場所での保管は粘度上昇を起こします。  
容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く  
御使用下さい。