

P-8080 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : ポリエステル樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : 合成皮革、合成繊維、防水加工布等
- 特徴 : 優れた印刷適性、耐候性、光沢性、柔軟性、接着性を有します。
上記製品に直接印刷する場合は硬化剤を併用するとより接着力が向上します。
熱転写システムとして使用可能です。
- 使用方法 : 用途に応じてP-8080硬化剤を5~10%添加して、よく攪拌後御使用下さい。ポットライフは約8時間です。
熱転写の場合は硬化剤はお奨めできません。弊社のホットフィックスとの併用をお奨めします。
- 希釈剤 : P-8080
(1)標準溶剤
(2)遅乾性溶剤
(3)速乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 20℃×約50分
強制乾燥 約80℃×3分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 250~300メッシュ推奨
印刷面積 250メッシュで約40m²/kg
- 注意 : P-8080硬化剤は空気中の水分と反応し、経時で硬化が進みますので御使用分のみ添加するようにして下さい。
記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。御使用前には必ず御社にて確認試験を行って下さい。
又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAXケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>