

PT-122M シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : ポリエステル樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : ポリエステルフィルム・ポリエステルステッカー、合成皮革、不織布、工業用製品等
- 特徴 : インキの被膜は柔軟で蒸着フィルム等にも優れた接着性を有しています。耐候性、耐加工性(耐湾曲性)に優れ、低臭性でグロスの仕上がりとなります。各種ステッカーの微細印刷や4色印刷用に適しています。ノンシリコン添加剤タイプなので透明感があり、後加工、OP剤等の重ね印刷も可能です。
- 使用方法 : ポリエステルフィルムの種類や処理条件によって密着性に差が生じる場合、PT-122M 硬化剤を5%添加する事により密着性、被膜性が向上します。ポットライフは約8時間です。
- 希釈剤 : PT-122M
(1)標準溶剤
(2)遅乾性溶剤
(3)速乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 20℃×約30分～40分
強制乾燥 約80℃×5分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 250～300メッシュ推奨
印刷面積 250メッシュで約30～40m²/kg
- 注意 : 各種プラスチックはメーカーやロットにより品質が異なる場合があります。印刷前には必ず接着性テストを行って下さい。
PT-122M硬化剤は空気中の水分と反応し、経時で硬化が進みますので、御使用分のみ添加するようにして下さい。
記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAX ケミカル 株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>