

タナカラバー No. 100 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : 変性ウレタンエマルジョン
タイプ : 常温乾燥型及び熱処理
種類 : タナカラバー No. 100 バインダー (高伸縮性クリヤータイプ)
タナカラバー No. 100 ホワイト (高濃度ホワイトペースト)
タナカラバー No. 110 ホワイト (高伸縮性ホワイトペースト)
用途 : 水着・レオタード・Tシャツ・トレーナー等 高伸縮性素材
特徴 : 印刷適性に優れたノンホルマリン捺染剤です。
優れた風合と高伸縮性エラストマー
耐水性に優れ、水着、レオタード用捺染剤として最適です。
摩擦堅牢度、選択堅牢度に優れます。
隠蔽性、塗膜に光沢を有します。

使用方法 : 1. 白生地印刷する場合

	高濃度	中色	淡色
タナカラバー No. 100 バインダー	90	95	97
カラーベース (着色剤)	10	5	3
合 計	100	100	100

2. 無地染布に印刷する場合

	高濃度	中色	淡色
タナカラバー No. 100 バインダー	70	75	77
タナカラバー No. 110 ホワイト	20	20	20
カラーベース (着色剤)	10	5	3
合 計	100	100	100

※カラーベース (着色剤) の配合量は 10% を限度に適宜調節して下さい。

3. 高伸縮ホワイトペーストを使用して印刷する場合

タナカラバー No. 110 ホワイトペースト 100 部にフィキサー MR を 3% 添加して下さい。

- 印刷処方 : スクリーンメッシュ 60~100メッシュ推奨
高堅牢度を要求される場合は、フィキサー MR を 3~5% 添加して下さい。熱処理が必要な場合は 100℃~130℃×3分が適当です。
- 注意 : 記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所に保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAX ケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野 1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>