

印刷被膜性能表

項目	試験内容	評価
密着性	クロスカットセロテープ® 剥離 (ニチバン 18 mm)	100/100
硬度	鉛筆硬度 4 5° (荷重 1 kg)	H
耐水性	水中に 8 0 0 時間浸漬	異常なし
耐熱水性	沸騰水中に 8 時間浸漬	異常なし
耐ブロッキング性	7 0 °C 荷重 3 kg 2 4 時間	異常なし
耐摩擦性	荷重 5 0 0 g 1 0 0 0 回往復	異常なし
耐ガソリン性	ガソリン中に 2 4 時間浸漬	異常なし
耐酸性	5 % の塩酸溶液中に 2 4 時間浸漬	異常なし
	5 % の硫酸溶液中に 2 4 時間浸漬	異常なし
耐アルカリ性	5 % の水酸化ナトリウム溶液中に 2 4 時間浸漬	異常なし
重金属含有	鉛、カドニウム、クロム、水銀、アンモチン	検出せず
	バリウム、セレン、砒素	検出せず

試験条件

インキ : ビニールSA-5, SA-10 白 黒
 素材 : アクリル樹脂
 インキ膜厚 : ドライ 1 5 μ $\pm$ 5 μ
 乾燥 : 室温 1 夜 放置

※上記の試験結果は弊社データであり、印刷、加工条件、基材によって得られる性質は異なります。参考として御利用下さい。

- 注意 : 御使用前には御社にて確認試験を行って下さい。
 又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取り扱い下さい。
 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAXケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野 1-10-13
 TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526
<http://www.toyax-chemical.co.jp>